

ST-132

шпаклевка высокопрочная



ОПИСАНИЕ

Акриловая высокопрочная шпаклёвка ST-132 является водоразбавимой и предназначена для внутренних и наружных работ.

Шпаклёвки по разным признакам условно можно разделить на следующие группы:

— мягкие и твёрдые. Мягкие шпаклёвки (SL-702 POLIMIX) используются для сплошного шпаклевания поверхности. Твёрдые (ST-132) — для шпаклевания небольших участков поверхности, для заделки трещин, раковин, швов, где предполагается работа под нагрузкой или без таковой;

— водные (ST-132), на растворителе, двухкомпонентные;

— готовые (ST-132) и сухие.

Основными преимуществами шпаклёвки ST-132 являются:

— сильная адгезия к основанию. Это особенно важно при обработке швов панельных материалов, на деревянных поверхностях, при шпаклевании различного рода щелей, особенно если эти основания испытывают механические нагрузки, такие как полы, подоконники, оконные рамы, скамейки и т. д.;

Внимание! При вибрационных нагрузках, или нагрузках, связанных с изменением линейных размеров оснований, лучше использовать эластичные шпаклёвки.

— при высыхании образует очень прочное и твёрдое основание, трудно поддающееся обработке;

— не трескается при нанесении больших слоёв, что позволяет заполнять раковины, трещины и прочие углубления за один раз;

— получение после шлифования гладкой, как часто говорят «зеркальной», поверхности;

— держит свою форму, не стекает, что позволяет легко формировать необходимые поверхности;

— получение очень тонких поверхностей.

Справка: На твёрдой и ровной поверхности (например, ГКЛ) попробуйте нанести слой шпаклёвки от нулевой толщины до зрительно видимого, например 1 мм. Вы не должны заметить линию начала шпаклёвочного слоя.

— при шлифовании шпаклёвка не забивает абразивный инструмент;

— шпаклёвка ST-132 является всепогодной, что позволяет ей выдерживать перепады температур, большую влажность и даже прямое попадание воды;

— долгий срок хранения и возможность использования порционно, по мере необходимости;

— заводское смешивание и гарантированно высокое качество;

Акриловая высокопрочная шпаклёвка ST-132 является экологически чистым продуктом, без запаха, что позволяет проводить работы в закрытых помещениях и на объектах без остановки работы предприятий и жизнедеятельности людей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению пастообразная быстросохнущая акриловая высокопрочная шпаклёвка ST-132 предназначена для внутренних и наружных работ. Применяется для заделки выбоин, трещин, швов, различных неровностей и для выравнивания небольших участков поверхности под высококачественную окраску или проведение других финишных работ.

Внимание! После высыхания шпаклёвка ST-132

является твёрдым и высокопрочным материалом. После того как начнётся процесс полимеризации, она с трудом поддаётся шлифованию и дополнительной обработке. Поэтому после заделки трещин, выбоин и других мелких поверхностей постарайтесь шлифование провести в течение 10-15 часов после высыхания. При обработке больших поверхностей или сплошном шпаклевании необходимо провести шлифовальные работы по истечении 2-4 часов после высыхания шпаклёвки.

Мелкозернистая структура шпаклёвки позволяет создавать очень тонкие слои с гладкой поверхностью, а высокая эластичность обеспечивает лёгкое и равномерное нанесение на поверхность, а также заполнение различных раковин.

Акриловая высокопрочная шпаклёвка ST-132 очень хорошо подходит для работ по поверхностям, которые после обработки могут испытывать различные механические нагрузки. Это могут быть оконные рамы, подоконники, полки, полы, скамейки, поручни и т. д. Основанием для нанесения шпаклёвки является большинство строительных материалов, таких как бетон, штукатурки, дерево, кирпич, гипс, различные строительные листы ДВП, ДСП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, обеспыленным, сухим, твёрдым и прочным. Поверхность должна быть очищена от загрязняющих и разделяющих веществ, снижающих адгезию, таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна, плохо смачиваемые вещества, битум и т. д.

В случае поражения поверхности различными микроорганизмами произвести обработку составом «Средство против плесени и грибка» POLIMIX согласно инструкции. Если существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки, их следует удалить. Перед нанесением шпаклёвки основание следует обработать грунтовкой «Ультра-грунт», или «Минерал-грунт», или «Древо-грунт». При ремонтных работах необходимо провести дополнительную обработку оснований для увеличения адгезии. К примеру, старые масляные покрытия необходимо обезжирить и зашкурить для создания шероховатости.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы проводить при сухой погоде с температурой основания и окружающего воздуха не ниже +12 °С. Основание всегда должно быть сухим. Шпаклёвка наносится на поверхность шпателем прямо из ведра, или порционно из заранее приготовленной ёмкости.

Справка: Старайтесь во время работ не оставлять ёмкость со шпаклёвкой в открытом состоянии продолжительное время во избежание подсыхания и уплотнения верхнего слоя.

После завершения всех шпаклёвочных и шлифовальных работ с подготовленной поверхности рекомендуется удалить образовавшуюся пыль влажной губкой или тряпочкой и обработать поверхность грунтовкой «Ультра-грунт».

Полный процесс полимеризации шпаклёвки ST-132 составляет около 24 дней.

При работе по заделке швов на ГКЛ или других листовых материалах пользуйтесь инструкциями производителей используемых материалов.

Направление движения шпателем во время проведения работ по нанесению шпаклёвки не регламентируется и не сказывается в итоге на качестве работ. При нанесении шпаклёвки в несколько слоёв промежуточная сушка составляет около 2 часов. Окончательная сушка перед окраской составляет около 5-6 часов.

Справка: Все временные параметры даны при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха около 65%. При других погодных показателях время сушки будет меняться.

Шлифование проводится наждачной бумагой или другим абразивным инструментом, позволяющим получать гладкие поверхности без образования царапин. При шлифовании поверхности образуется мелкая пыль, для защиты органов дыхания используйте респиратор.

Справка: При необходимости получения более жидкой консистенции шпаклёвку ST-132 допускается разводить водой. В этом случае воду добавлять небольшими порциями и тщательно перемешивать.

СОСТАВ

Кальцит, сополимерный латекс, вода, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +40 °С, в месте, исключающем прямые солнечные лучи. Продукт не замораживать! Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнение, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Работать в вентилируемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Утилизировать как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	— не менее 70%
Плотность	— 1,6 кг/л
Цвет	— белый
Расход	— 0,6-1,2 кг/м ²
Время высыхания	— 1-2 часа, при толщине слоя 1 мм
Фасовка	— 1,5 кг, 4 кг.