

ПЕРЛИТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ THERMOCODE-УП



Артикул: УП-1/1

Подробнее на prokraski.pro

ThermoCode-УП

— двухкомпонентная смесь на основе перлита для создания теплозащитного слоя вокруг фундамента и утепления горизонтальных конструкций. Помогает снизить глубину промерзания грунта и уменьшить риск морозного пучения, защищая основание здания. Эффективное решение для «тёплой» отмостки, полов и кровель.

СВОЙСТВА

- Снижает промерзание на отмостке. Негорючая, паропроницаемая.
- Уменьшает теплопотери через цоколь, отмостку и полы первого этажа, повышая общую энергоэффективность здания.
- Малый вес, не создаёт дополнительной нагрузки на конструкцию и выдерживает эксплуатационные механические воздействия.
- Подходит для устройства «тёплой» отмостки, утепления полов по грунту, чердачных перекрытий, плоских кровель и заполнения стеновых полостей.
- Влагостойкая, биостойкая, устойчива к перепадам температур; слой не подвержен гниению и развитию плесени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Утепление отмостки, полов, чердачных перекрытий и кровель.
- Засыпка вертикальных полостей в стенах.
- Утепление дорог, площадок, теплиц и других

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Уплотнённый грунт — в составе конструкций отмостки и полов по грунту.
- Бетонные плиты, стяжки и другие минеральные основания.
- Гидроизолированные поверхности — по слоям с гидроизоляцией в соответствии с проектным решением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|---------------------------|
| • Толщина слоя для горизонтальных поверхностей | 30–300 мм |
| • Толщина слоя для вертикальных поверхностей | по размерам полости |
| • Прочность на сжатие | не менее 0,3 МПа |
| • Выход с мешка при слое 30 мм | 1,3 м ² |
| • Плотность в воздушно-сухом состоянии | 250–300 кг/м ³ |
| • Коэффициент теплопроводности (λ) | 0,06–0,07 Вт/м·°C |
| • Вес мешка | 10 кг / 55 л |
| • Толщина слоя (характеристика) | 30–200 мм |
| • Рабочее время | 3 часа |
| • Срок хранения | 12 месяцев |

СХЕМА РАБОТЫ

- | | |
|---|---|
| 1 ПОДГОТОВКА:
Очистить от грязи и растительности, обеспылить. Уплотнить грунт с уклоном. Установить опалубку или демперную ленту. Уложить гидроизоляцию. Увлажнить. Температура +5...+30°C. | 4 ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
При эксплуатационных нагрузках выполнить цементную стяжку. |
| 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
50 л перлита + 5 л цемента + 6 л воды. Перемешать миксером (≤600 об/мин) до однородности. Полученная полусухая масса должна сохранять форму в руке. | 5 НАБОР ПРОЧНОСТИ:
Набор прочности — 3–7 дней. Полная прочность — 28 суток. |
| 3 УКЛАДКА:
Горизонталь: высыпать, уплотнить трамбовкой и выровнять правилом. Вертикаль: заполнить полость и уплотнить. Защитить от осадков. | 6 СРОК ХРАНЕНИЯ:
12 мес. в сухом месте. |



Теплоизоляционная смесь ThermoCode-УП взрывобезопасна, не горюча, не выделяет вредных веществ для здоровья.



ПРОКРАСКИ
ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО ПКФ «Прокраски» —
ваш надёжный партнёр в
создании комфортного,
тёплого и безопасного
пространства.

АДРЕСА

Юридический:
414000, г. Астрахань,
ул. Химиков, д. 1, к. 1,
кв. 20

Фактический:
414041, г. Астрахань,
ул. Рыбинская, 16Б/1

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (908) 617 63 77
+7 (908) 617 77 63
+7 (960) 862 40 23
+7 (908) 613 71 00

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн—Сб: 9:00—17:00
Воскресенье: выходной

E-MAIL

info@prokraski.pro
prokraski30@bk.ru

САЙТ

prokraski.pro