



ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА THERMOCODE-ГП



Артикул: ГП-0/0

Подробнее на prokraski.pro

ThermoCode-ГП

штукатурка для одновременного выравнивания, утепления, шумоизоляции и защиты от плесени.
Один слой 20 мм заменяет сложные многослойные системы.
После очистки, обеспыливания и увлажнения — сразу наносите штукатурку.
Не требуется дополнительных грунтов и слоёв.
Комплексное решение для отделочных задач.

СВОЙСТВА

- Экологически чистый, без токсичных веществ.
- Подходит для помещений с любым уровнем влажности, кроме стеклянных и металлических поверхностей.
- Дышащий, предотвращает плесень и грибок.
- Заменяет существующие системы по утеплению и звукоизоляции поверхностей.
- Обеспечивает экономию тепла и снижает уровень шума в помещении.
- Устойчив к микроорганизмам и грызунам.
- Минимально нагружает конструкции при реставрации и ремонте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутренней отделки стен и потолков жилых и общественных помещений. Применяется для выравнивания, защиты и декоративной отделки стен и потолков. Для ремонта в старом фонде (минимально нагружает конструкции).

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Перлитцементный блок, бетон, кирпич, керамический блок, газоблок, пеноблок, арболитовый блок, гипс, керамзитобетонные основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• Цвет	_____	белый
• Горючесть	_____	негорючее
• Огнезащита	_____	1260 °С
• Температура нанесения	_____	от +5°С до +50°С.
• Паропроницаемость	_____	0,04 Вт/м°С.
• Замес на 10 кг (мешок 25 л)	_____	5 л воды.
• Толщина слоя	_____	10–50 мм.
• Прочность на сжатие	_____	≥1,2 МПа.
• Выход с мешка при слое 10 мм	_____	5–5,5 кг/м².
• Звукоизоляция	_____	до 67 Дб
• Коэффициент теплопроводности (λ)	_____	0,12 Вт/мК.
• Вес мешка	_____	10 кг / 25 л
• Рабочее время	_____	3 часа
• Срок хранения	_____	12 месяцев

СХЕМА РАБОТЫ

1

ПОДГОТОВКА:
очистить, обеспылить, увлажнить (при необходимости).
Основание: +5...+30 °С.

2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
целый мешок (10 кг) → 5 л воды. Перемешать → отстоять 5 мин → перемешать.

3

НАНЕСЕНИЕ:
наброс / напыление → заглаживание правилом.

4

ОТДЕЛКА:
затирка или создание фактуры (через 40–60 мин).

5

СУШКА:
+5...+30 °С с вентиляцией, без сквозняков и направленного нагрева 10–12 дней.

6

СРОК ХРАНЕНИЯ:
12 мес. в сухом месте.



Теплоизоляционная смесь ThermoCode-ГП взрывобезопасна, не горюча, не выделяет вредных веществ для здоровья.



ПРОКРАСКИ
ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО ПКФ «Прокраски» —
ваш надёжный партнёр в
создании комфортного,
тёплого и безопасного
пространства.

АДРЕСА

Юридический:
414000, г. Астрахань,
ул. Химиков, д. 1, к. 1,
кв. 20

Фактический:
414041, г. Астрахань,
ул. Рыбинская, 16Б/1

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (908) 617 63 77
+7 (908) 617 77 63
+7 (960) 862 40 23
+7 (908) 613 71 00

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн—Сб: 9:00—17:00
Воскресенье: выходной

E-MAIL

info@prokraski.pro
prokraski30@bk.ru

САЙТ

prokraski.pro