

ПЕРЛИТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ THERMOCODE-ЦП



Артикул: ЦП-0/1

[Подробнее на prokraski.pro](http://prokraski.pro)

ThermoCode-ЦП

— фасадная перлитовая штукатурка для отделки наружных стен. Совмещает функции выравнивания и защитно-декоративного покрытия, повышает тепло- и звукоизоляцию конструкций. Образует паропроницаемый слой, устойчивый к влаге, морозу и плесени. Используется как основа под декоративные фактуры.

СВОЙСТВА

- Готовый декоративный слой: финишная белая штукатурка, не требует покраски.
- Активная защита: морозостойкость (100 циклов), класс НГ.
- Теплоизоляция: низкая теплопроводность перлитового слоя, способствует снижению теплопотерь и затрат на отопление.
- Звукоизоляция, снижает передачу шума через ограждающие конструкции.
- Экологичная и паропроницаемая: выводит влагу, устойчива к плесени и грибкам.
- Сверхлегкая и экономичная: вес мешка всего 10 кг, расход: при 10 мм слоя/1,8 м².

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады многоквартирных домов, коттеджей, общественных зданий.
- Основания: под покраску, плитку, декоративные покрытия.

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Бетон, кирпич, железобетон, газо-/пенобетонные блоки.
- Цементные стяжки и штукатурки.
- Гипсокартон (ГКЛ), камень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			СХЕМА РАБОТЫ		
• Цвет	_____	белый	1 ПОДГОТОВКА:		4 ФАКТУРА:
• Горючесть	_____	негорючее	очистить, обеспылить, увлажнить (при необходимости). Основание: +5...+30 °С.		через 2–5 часов (до схватывания) затереть пластиковой тёркой для получения «короеда» или структурировать валиком / шпателем.
• Огнезащита	_____	1260 °С			
• Температура нанесения	_____	от +5°С до +50°С.	2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:		5 СУШКА:
• Паропроницаемость	_____	0,04 Вт/м°С	мешок (10 кг) + 5 л воды (+5...+30°С). Перемешать → отстоять 5 мин → перемешать.		в жаркую погоду через 6–8 часов увлажнить поверхность.
• Теплопроводность	_____	0,12 Вт/м·К.			
• Морозостойкость	_____	100 циклов.	3 НАНЕСЕНИЕ:		6 СРОК ХРАНЕНИЯ:
• Замес на 10 кг (мешок 25 л)	_____	5 л воды.	набросить/напылить слой, разровнять правилом.		12 мес. в сухом месте.
• Толщина слоя	_____	10–50 мм.			
• Прочность на сжатие	_____	≥6,5 МПа.			
• Выход с мешка при слое 10 мм	_____	5–5,5 кг/м².			
• Звукоизоляция	_____	до 67 Дб			
• Вес мешка	_____	10 кг / 25 л			
• Рабочее время	_____	3 часа			



Смесь фасадная штукатурка ThermoCode-ЦП взрывобезопасна, не горюча, не выделяет вредных веществ для здоровья.



ПРОКРАСКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО ПКФ «Прокраски» —
ваш надёжный партнёр в
создании комфортного,
тёплого и безопасного
пространства.

АДРЕСА

Юридический:
414000, г. Астрахань,
ул. Химиков, д. 1, к. 1,
кв. 20

Фактический:
414041, г. Астрахань,
ул. Рыбинская, 16Б/1

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (908) 617 63 77
+7 (908) 617 77 63
+7 (960) 862 40 23
+7 (908) 613 71 00

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн—Сб: 9:00—17:00
Воскресенье: выходной

E-MAIL

info@prokraski.pro
prokraski30@bk.ru

САЙТ

prokraski.pro