



ПЕРЛИТОВАЯ КЛАДОЧНАЯ ТЕПЛАЯ СМЕСЬ THERMOCODE-КЛП



Артикул: КЛП-1/0

Подробнее на prokraski.pro

ThermoCode-КЛП

— тёплая перлитовая кладочная смесь для блоков.
Скрепляет блоки и одновременно утепляет швы, предотвращает образование мостиков холода. Повышает энергоэффективность стены, уменьшает теплопотери и улучшает звукоизоляцию.

СВОЙСТВА

- Низкая теплопроводность, сокращение теплопотери через швы, устранение «мостиков холода».
- Сохраняет тёплые свойства блоков.
- Хорошая паропроницаемость, отсутствие конденсата, защита от плесени и грибка.
- Класс НГ: негорючая, устойчивая к перепадам температур, экологичная, лёгкая и пластичная в работе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Кладка наружных и внутренних стен из перлитоцементных, газобетонных и пенобетонных блоков, керамзитобетонных, перлитобетонных, арболитовых блоков, поризованной керамики.

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Перлитоцементный блок, кирпич, железобетон, газо-/пенобетонные блоки, поризованная керамика, керамзитобетонные и арболитовые блоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Подвижность (погружение стандартного конуса)	70–90 мм
Плотность в воздушно-сухом состоянии	900 кг/м³
Коэффициент теплопроводности (λ)	0,18–0,19 Вт/м·°C
Прочность на сжатие	не менее 3,5 МПа
Кладочный шов: толщина	до 12 мм
Толщина слоя	10 мм (8–15 мм)
Набор прочности	3–5 суток
Расход смеси	~10 мм / 1 м²
Рабочее время	3 часа
Вес мешка	16 кг / 25 л

СХЕМА РАБОТЫ

- 1

ПОДГОТОВКА:
Основание выровнять по уровню. Очистить от пыли. Слегка увлажнить.
- 2

ЗАМЕС:
Мешок высыпать в 5 л чистой воды. Перемешать до однородности → дать отстояться 5 мин. → повторно перемешать.
- 3

НАНЕСЕНИЕ:
Нанести раствор на основание и торец блока ровным слоем.
- 4

КЛАДКА:
Выполнить кладку блоков с равномерным распределением раствора.
- 5

УХОД:
В жаркую погоду (+25°C и выше) увлажнять швы в течение 1–2 дней. Защищать свежую кладку от дождя и высыхания.
- 6

СРОК ХРАНЕНИЯ:
12 мес. в сухом месте.



Тёплая перлитовая кладочная смесь ThermoCode-КЛП взрывобезопасна, не горюча, не выделяет вредных веществ для здоровья.



ПРОКРАСКИ
ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО ПКФ «Прокраски» —
ваш надёжный партнёр в
создании комфортного,
тёплого и безопасного
пространства.

АДРЕСА

Юридический:
414000, г. Астрахань,
ул. Химиков, д. 1, к. 1,
кв. 20

Фактический:
414041, г. Астрахань,
ул. Рыбинская, 16Б/1

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (908) 617 63 77
+7 (908) 617 77 63
+7 (960) 862 40 23
+7 (908) 613 71 00

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн—Сб: 9:00—17:00
Воскресенье: выходной

E-MAIL

info@prokraski.pro
prokraski30@bk.ru

САЙТ

prokraski.pro