



# ПЕРЛИТОВЫЙ ТЕПЛЫЙ КЛЕЙ THERMOCODE-КП СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ

Подробнее на [prokraski.pro](http://prokraski.pro)



## Артикул:

Белый клей КП-0/0

Серый клей КП-1/0

**ThermoCode-КП** — прочный и эластичный клей на основе перлита для монтажа плитки. Обеспечивает равномерное твердение, высокую деформационную стойкость. Не сползает при вертикальном монтаже и надёжно фиксирует плитку в сложных зонах: фасады, полы с высокой нагрузкой, влажные помещения. Подходит для керамогранита, натурального камня и плитки крупного формата.



## СВОЙСТВА

- Пластичный.
- Атмосферостойкий.
- Водостойкий.
- Морозостойкий.
- Высокопаропроницаемый.
- Высокоадгезионный.
- Негорючий.
- Экологически безопасный.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутренней и наружной кладки керамической и керамогранитной плитки, клинкера, натурального камня.
- Рекомендован для полов с высокой нагрузкой, фасадов, балконов, террас, а также помещений с повышенной влажностью —



## СОВМЕСТИМОСТЬ

- Бетон; цементные стяжки и штукатурки; гипсовые основания.
- ГКЛ, ГВЛ; ангидридные основания — требуется грунтовка.
- Основания должны быть прочными, очищенными от пыли и загрязнений, при необходимости загрунтованными.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                                |       |                                    |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| • Цвет                                         | _____ | белый/серый                        |
| • Полный остаток на контрольном сите 2,5 мм    | _____ | 0%                                 |
| • Массовая доля влаги смеси                    | _____ | 0,1%                               |
| • Коэффициент теплопроводности                 | _____ | 0,298 Вт/м·°C.                     |
| • Срок жизни раствора                          | _____ | 90 минут                           |
| • Адгезия через 28 суток                       | _____ | 0,7–1,2 МПа.                       |
| • Вододерживающая способность растворной смеси | _____ | 99%                                |
| • Толщина слоя                                 | _____ | 2–6 мм для стен, 3–12 мм для пола. |
| • Выход с мешка при слое 3 мм                  | _____ | до 6/м².                           |
| • Вес мешка                                    | _____ | 20 кг / 25 л                       |
| • Время корректировки плитки                   | _____ | 10 минут                           |
| • Открытое время клея                          | _____ | 15 минут.                          |
| • Время до затирки швов                        | _____ | 24–48 часов.                       |

## СХЕМА РАБОТЫ

1

### ПОДГОТОВКА:

Основание очистить, обеспылить, при необходимости загрунтовать глубоко проникающей грунтовкой или бетоноконтактом. Рабочая температура — от +5 до +30 °C.

2

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Содержимое целого мешка высыпать в 5 литров чистой воды температурой от +5 до +30 °C. Тщательно перемешать, дать отстояться 5–10 минут и повторно перемешать. Не добавлять лишнюю воду.

3

### НАНЕСЕНИЕ:

Содержимое целого мешка высыпать в 5 литров чистой воды температурой от +5 до +30 °C. Тщательно перемешать, дать отстояться 5–10 минут и повторно перемешать. Не добавлять лишнюю воду.

4

### КЛАДКА:

Прижать плитку к основанию, при необходимости скорректировать положение в течение 10 минут. Удалить излишки клея.

5

### ЗАТИРКА:

Производится через 24–48 часов после полного высыхания клея.

6

### СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 мес. в сухом месте.



Смесь сухая цементно-перлитовая, плиточный клей ThermoCode-КП, взрывобезопасна, не горюча, не выделяет вредных веществ для здоровья.



## ПРОКРАСКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО ПКФ «Прокраски» —  
ваш надёжный партнёр в  
создании комфортного,  
тёплого и безопасного  
пространства.

## АДРЕСА

### Юридический:

414000, г. Астрахань,  
ул. Химиков, д. 1, к. 1,  
кв. 20

### Фактический:

414041, г. Астрахань,  
ул. Рыбинская, 16Б/1

## ТЕЛЕФОНЫ

+7 (908) 617 63 77  
+7 (908) 617 77 63  
+7 (960) 862 40 23  
+7 (908) 613 71 00

## РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн—Сб: 9:00—17:00  
Воскресенье: выходной

## E-MAIL

info@prokraski.pro  
prokraski30@bk.ru

## САЙТ

[prokraski.pro](http://prokraski.pro)